

TECHNISCHES DATENBLATT

Zink Spray hell Perfect

0893 114 114

Anwendungsgebiete:

Geeignet zur Ausbesserung von Bearbeitungsschäden und Roststellen an verzinkten Teilen. Hervorragende Metallgrundierung

Eigenschaften:

- Kaltbezinkung
- Hervorragender hochwertiger Korrosionsschutz
- Abriebfest
- Punktschweißfähig
- Kathodischer Korrosionsschutz
- Zusätzlicher Barrierschutz durch Zinkflakes
- Ablaufstabil
- Hervorragende Haftung

Technische Daten:

Farbton	Metallisches Silber: Aluminium/Zink
Glanzgrad	Metallisch glänzend
Bindemittelbasis	modifiziertes Alkydharz
Pigmentbasis	Zink- und Aluminiumflakes
Temperaturbeständigkeit	Bis ca. +240 °C
Flammpunkt/Wirkstoff	Unter +21 °C
Gefahrenklassen	Nach TRG 300
Kennzeichnung	F* Hochentzündlich, N Umweltgefährlich
Treibmittel	DME
Lagerung	Kühl und trocken, nach TRG 300 Aerosole
Haltbarkeit	Mind. 2 Jahre

TECHNISCHES DATENBLATT

Testergebnisse:

Gitterschnitt DIN 53151/ ISO 2409	GT 0 - 1
Salzprühtest DIN EN ISO 9227	Ca. 250 Stunden
Schwitzwassertest DIN 50017	Ca. 240 Stunden GT 0-1
Dornbiegetest 5mm Dorn	i.O
UV-beständig	-
Empfohlene Schichtstärke	40 µm

Hinweise:

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitungstemperatur	Ideal bei ca. +18 - 25°C
Untergrund	Sauber, trocken, fett- und rostfrei
Grundierung	-
Staubtrocken bei +20°C	Nach ca. 15 Minuten
Durchgehärtet	Nach ca. 10 - 12 Stunden
Überlackierbar	Nach ca. 12 Stunden

Einstufung gemäß Kategorie „B/e“ Speziallacke VOC max.
Richtlinie: 2004/42 EG 840 g/l (2007).

Dieses Produkt enthält < 840 g/l VOC

TECHNISCHES DATENBLATT

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.